

ООО "Лосиноостровский электродный завод"

Сертификат № ТН00015242

Дата: 21.10.2015

Наименование товара: электроды сварочные

Наименование	Электроды ЛЭЗАНО-6 3.0mm	
Тип по ГОСТу	Э42	

ГОСТ 9466-75	ГОСТ 9467-75	Ту 1272-082-01055859-2004
марка проволоки: св-08А	по ГОСТ-у	ГОСТ 2246-70

Временное сопротивление разрыву МПа	Удлинение %	Механические свойства металла шва или наплавленного металла при нормальной температуре	
		Ударная вязкость Дж / на см	Ударная вязкость Дж / на см
не менее 421.4	не менее 18.0	не менее 78.4	не менее 78.4
504.7	21.7	111.7	

партия	вес т	дата	Углерод	Кремний	Марганец	Сера	Фосфор	Никель	Хром	Медь	Вольф.	Титан	Молиб.	Ванадий	Ниобий	Железо	Азот
8732	0.010	09.10.15	0.08	0.35	0.52	0.014	0.032	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Наименование	Электроды ЛЭЗАНО-6 4.0 mm	
Тип по ГОСТу	Э42	

ГОСТ 9466-75	ГОСТ 9467-75	Ту 1272-082-01055859-2004
марка проволоки: св-08А	по ГОСТ-у	ГОСТ 2246-70

Временное сопротивление разрыву МПа	Удлинение %	Механические свойства металла шва или наплавленного металла при нормальной температуре	
		Ударная вязкость Дж / на см	Ударная вязкость Дж / на см
не менее 421.4	не менее 18.0	не менее 78.4	не менее 78.4
493.9	21.8	97.0	97.0
493.9	21.8	97.0	97.0

партия	вес т	дата	Углерод	Кремний	Марганец	Сера	Фосфор	Никель	Хром	Медь	Вольф.	Титан	Молиб.	Ванадий	Ниобий	Железо	Азот
8799	0.200	11.10.15	0.08	0.35	0.54	0.011	0.027	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8799	0.010	11.10.15	0.08	0.35	0.54	0.011	0.027	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Наименование	Электроды ЛЭЗМР-3 3.0mm	
Тип по ГОСТу	Э46	

ГОСТ 9466-75	ГОСТ 9467-75	Ту 1272-005-01055859-2003
марка проволоки: св-08А	по ГОСТ-у	ГОСТ 2246-70

Временное сопротивление разрыву МПа	Удлинение %	Механические свойства металла шва или наплавленного металла при нормальной температуре	
		Ударная вязкость Дж / на см	Ударная вязкость Дж / на см
не менее 460.6	не менее 20.0	не менее 78.4	не менее 78.4
483.1	21.3	92.1	92.1
495.9	21.3	95.1	95.1
492.9	21.6	93.1	93.1
492.9	21.6	98.0	98.0
488.0	21.2	95.1	95.1
483.1	21.3	92.1	92.1

партия	вес т	дата	Углерод	Кремний	Марганец	Сера	Фосфор	Никель	Хром	Медь	Вольф.	Титан	Молиб.	Ванадий	Ниобий	Железо	Азот
9052	0.680	19.10.15	0.11	0.26	0.43	0.005	0.031	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9014	0.040	16.10.15	0.07	0.27	0.42	0.010	0.031	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9087	0.340	20.10.15	0.10	0.28	0.50	0.005	0.030	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9063	0.060	20.10.15	0.09	0.32	0.50	0.005	0.030	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8944	0.380	15.10.15	0.11	0.27	0.48	0.008	0.028	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9052	0.060	19.10.15	0.11	0.26	0.43	0.005	0.031	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

«Лосиноостровский электродный завод»
О.Т.К.

АРХИПЧИНА Л.И.